


珠海市威盛包装材料有限公司 产品说明书

品名 Article Name	黄底特光	代号 Code	A314-2
产品结构 Structure			面材 Face Stock 黏胶 Adhesive 底纸 Liner
面材 Face Stock		底纸 Liner	
材料名称 Article Name	特光纸	材料名称 Article Name	黄硅纸
厚度 (mm) Thickness	0.08±0.003	厚度 (mm) Thickness	0.095±3
基重 (g/m) Basic Weight	76±3	基重 (g/m) Basic Weight	80±3
颜色 Color	白色	颜色 Color	黄色
表面张力 Weting tension	~~	离型力 (g/in) Release Force	8-10
粘胶 Adhesive			
测试项目 Properties	标准值 Value	单位 Unit	测试方法 Test Method
上胶厚度 Thickness	0.022±0.003	mm	GB-01
上胶量 Dry Coating Weight	22±3	g/m ²	GB-02
镜钢粘着力 Adhesion to Stainless Steel	0.9 ↑	Kg/inch	GB31125-2014
磨钢粘着力 Adhesion to Stainless Steel	~~	Kg/inch	GB31125-2014
初期力 Initial Tack	9 ↑	#	GB-03
保持力 Holding Power	24 ↑	Hr/kgxinch ²	GB-04
适用温度 Service Temperature	0-60	℃	~~
最低贴标温度 Min Operative	5	℃	~~
储存条件 Condition	存储条件为常温，阴凉通风干燥场所（0~28℃，70%RH 以下），避免高温高湿，不可日晒雨淋，最佳存储条件为 23±5℃，65±5%RH，保质期期限为 12 个月。注：产品长期放在温度和湿度皆过高或过低之下，会导致保质期明显缩短。		
备注 Remark	以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。为确保正确使用本公司产品，请在使用本公司产品之前，务必在相应基材上先行测试以验证使用效果。或通知本公司营业部，以便为贵公司提供进一步说明或服务。同时我司保留不预先通知的情况下改良技术规格的权利。由于使用情况非我司所能控制，我司不承担由于使用造成的任何损失。		