

珠海市威盛包装材料有限公司 产品说明书

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 品名 Article Name | 75# 光面合成纸 140g 单铜 | 代号 Code | HE214 |
| 产品结构 Structure | | | 面材 Face Stock 黏胶 Adhesive 底纸 Liner |
| 面材 Face Stock | | 底纸 Liner | |
| 材料名称 Article Name | 光面合成纸 | 材料名称 Article Name | 单铜底 |
| 厚度 (mm) Thickness | 0.075±0.003 | 厚度 (μ) Thickness | 150 |
| 基重 (g/m) Basic Weight | 61±3 | 基重 (g/m) Basic Weight | 135±3 |
| 颜色 Color | 白色 | 颜色 Color | 白色 |
| 表面张力 Weting tension | ~~ | 离型力 (g/in) Release Force | 10~15 |
| 粘胶 Adhesive | | | |
| 测试项目 Properties | 标准值 Value | 单位 Unit | 测试方法 Test Method |
| 上胶厚度 Thickness | 0.018±0.003 | mm | GB-01 |
| 上胶量 Dry Coating Weight | 20±3 | g/m ² | GB-02 |
| 镜钢粘着力 Adhesion to Stainless Steel | 0.9 ↑ | Kg/inch | GB31125-2014 |
| 磨钢粘着力 Adhesion to Stainless Steel | ~~ | Kg/inch | GB31125-2014 |
| 初期力 Initial Tack | 7 ↑ | # | GB-03 |
| 保持力 Holding Power | 24 ↑ | Hr/kgxinch ² | GB-04 |
| 适用温度 Service Temperature | 0-60 | ℃ | ~~ |
| 最低贴标温度 Min Operative | 5 | ℃ | ~~ |
| 储存条件 Condition | 存储条件为常温，阴凉通风干燥场所（0~28℃，70%RH 以下），避免高温高湿，不可日晒雨淋，最佳存储条件为 23±5℃，65±5%RH，保质期期限为 12 个月。注：产品长期放在温度和湿度皆过高或过低之下，会导致保质期明显缩短。 | | |
| 备注 Remark | 以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠检验方法，经多次检验所得平均数据。为确保正确使用本公司产品，请在使用本公司产品之前，务必在相应基材上先行测试以验证使用效果。或通知本公司营业部，以便为贵公司提供进一步说明或服务。同时我司保留不预先通知的情况下改良技术规格的权利。由于使用情况非我司所能控制，我司不承担由于使用造成的任何损失。 | | |